

## Fiche technique

# Peinture à la colle ALBION N° 404

<b>Destination</b>	En intérieur, peinture résistante à l'essuyage pour murs et plafonds. S'applique sur tout support minéral, sur le papier ingrain à peindre et papiers peints adhérant bien, le placoplâtre ainsi que sur d'anciennes peintures dispersion bien adhérentes.. Dans les pièces à tendance humide, utiliser la Peinture dispersion naturelle DUBRON N° 400 ou la Peinture murale naturelle ALBION N° 407.
<b>Caractéristiques</b>	Peinture blanche mate, résistante à l'essuyage, très microporeuse. Facile à éliminer par lessivage ultérieurement. Mise en teinte possible avec la Pâte colorante URA N° 410 ou les Poudres colorantes N° 849-870.
<b>Composition complète</b>	Craie, amidon et méthylcellulose. Sans conservateur.
<b>Teinte</b>	Peinture blanche.
<b>Dilution</b>	La Peinture à la colle ALBION N° 404 se prépare avec de l'eau (voir au verso).
<b>Application</b>	S'applique au pinceau ou au rouleau.
<b>Rendement</b>	Environ 15 m <sup>2</sup> au kilo par couche, soit 64 g / m <sup>2</sup> . Meilleur rendement possible selon l'absorption et la nature du support. Faire un essai préalable sur le support pour déterminer le rendement exact.
<b>Nettoyage</b>	Immédiatement après l'emploi, nettoyer les outils à l'eau chaude.
<b>Temps de séchage</b>	De 2 à 3 heures à température ambiante. Recouvrable au bout de 24 heures.
<b>Conditionnement</b>	1 kg; 2,5 kg; 5 kg.
<b>Stockage</b>	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. Bien refermer le produit dilué et utiliser dans les 2 à 3 jours.  Conseils d'application: voir au verso

## Conseils d'application

# Peinture à la colle ALBION N° 404

<b>Préparation</b>	Le support doit être sec, résistant, absorbant, exempt de graisse et de poussière. Eliminer les anciennes peintures à la colle ou à la chaux. Reboucher trous, fissures et joints avec de l'Enduit de rebouchage VEDO N° 440. Pour les fissures mouvantes, effectuer un rebouchage renforcé. Passer au préalable de la Sous-couche murale GRAVA N° 408 sur les crépis très absorbants.
<b>Application</b>	Ajouter 1kg dans 1,2 l d'eau tout en remuant ( si c'est trop épais, rajouter éventuellement jusqu'à 0,2 l d'eau). Laisser reposer au minimum 45 minutes. Bien mélanger à nouveau. Appliquer 1 à 2 couches à la brosse à badigeon ou au rouleau sur les surfaces préparées.
<b>Conseils d'utilisation</b>	La Peinture à la colle ALBION N° 404 peut être colorée avec de la Pâte colorante URA N° 410 (disponible en 10 teintes) ou les Poudres colorantes N° 849-870. S'assurer de l'homogénéité de la mise en couleur et de la teinte en faisant un essai préalable. Un ajout de Pâte colorante URA N° 410 supérieur à 5% rendra le lessivage plus difficile lors de travaux de rénovation ultérieurs. Un ajout important de Pâte colorante URA N° 410 risquera de réduire la résistance à l'essuyage. Utiliser la peinture préparée dans un délai de 2 à 3 jours.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.