


Fiche technique

Huile universelle Bois ARDVOS N° 266

Destination	En intérieur, pour toutes les boiseriers de résineux et feuillus, meubles et parquets, les panneaux OSB (type Triply). Ne s'utilise ni à l'intérieur des meubles ni sur l'aggloméré type Multiplis et le placage.
Caractéristiques	Produit transparent, d'aspect satiné, hydrofuge et microporeux. Rehausse le veinage naturel du bois. Après 2 ou 3 couches, obtention d'un léger film protecteur. Conformément à la norme DIN 53 160 résistant à la salive et à la sueur. Testé pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3.
	 <p>Tous les produits LIVOS sont élaborés selon un cahier complet de critères dans le respect de la santé et de l'environnement et soumis à de nombreux tests pour une qualité technique optimale. Nous déclarons intégralement la composition de tous nos produits. Notre production respectueuse des ressources naturelles est certifiée en particulier par l'Association ARGE kdR e. V.</p>
Composition complète	Huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, ester de résine naturelle, essence d'orange, composants isoaliphatiques, acide silicique, cire micronisée et siccatifs sans plomb.
Teinte	Légère couleur miel.
Dilution	Au Diluant SVALOS N° 222.
Application	Appliquer au pinceau coucheur, au pistolet, à la raclette en mousse, par immersion, au tampon ou à la machine à une température ambiante supérieure à 12°C.
Rendement	Première couche (non diluée) : env. 17 m ² au litre, soit 60 ml / m ² . Deuxième couche: env. 42 m ² au litre, soit 24 ml / m ² . Troisième couche: env. 106 m ² au litre, soit 10 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable!
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 996 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, de 12 à 24 heures pour la première couche, puis de 16 à 24 heures pour les couches suivantes.
Densité	Environ 0,85 g/ml.
Précautions d'emploi	<p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés d'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p> <p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable Contient du limonène.</p> <p>S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l ; 200 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 3 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.
	Conseils d'application: voir au verso

Conseils d'application

Huile universelle Bois ARDVOS N° 266

Bois

Préparation

Le bois doit être sec, résistant, absorbant, finement poncé (sols : grain de 180, meubles : grain de 240), propre, exempt de toute résine et dépolvé. Effectuer un brossage minutieux, dans le sens des fibres, des types de bois à larges pores (chêne, frêne, châtaignier, orme, acajou, teck). Il est conseillé de faire un essai préalable sur les bois riches en tanin et en teinte naturelle. Ne s'applique que si les colles sont entièrement sèches.

Application

De 1 à 3 couches suivant l'absorption du support et la sollicitation ultérieure. Temps de séchage : de 12 à 24 heures. Après chaque couche, laisser sécher environ 20 à 30 minutes puis éliminer le surplus d'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Produits LIVOS conseillés pour la finition : Cire spéciale Sols BILO N° 303, Cire spéciale Meubles BEKOS N° 312 et Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375.

Pour protéger les bois dans les pièces à tendance humide et ceux exposés aux éclaboussures d'eau ainsi que les plans de travail, appliquer l'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266 mais ne pas utiliser de cire comme finition.

Panneaux OSB (type Triply)

Préparer les panneaux de particules agglomérées OSB de la même façon que le bois (voir plus haut) puis appliquer 3 couches fines d'Huile universelle ARDVOS. L'élimination d'un éventuel excédent d'huile sur certains types d'aggloméré OSB peut exiger un travail minutieux à cause de leur structure à gros copeaux. Pour obtenir un résultat teinté :
1x Lasure Bois KALDET N° 270
3x Huile universelle ARDVOS N° 266

Comment restaurer de vieux meubles

Les anciennes finitions filmogènes (peintures à l'huile, laques, vernis) ou cires doivent être totalement éliminées par décapage ou ponçage. Le bois remis à nu doit être résistant, absorbant, parfaitement propre et dépolvé. Dans le cas d'anciennes finitions microporeuses qui laissent respirer le bois, elles doivent être bien nettoyées et éventuellement poncées. Vérifier si le support est suffisamment absorbant et s'il est prêt à recevoir l'application et le cas échéant en tenir compte ultérieurement. Procéder de la même façon que pour un premier traitement.

Entretien

L'entretien se fera de 1 à 2 fois par an, suivant la sollicitation, en passant finement de l'Huile ARDVOS, par ex. au chiffon.

Conseils d'utilisation

Bien mélanger. Effectuer des essais préalables! Bien aérer pendant l'application et le séchage! Veiller à bien saturer le support afin d'obtenir une bonne résistance à l'eau.

Les intérieurs de meubles traités avec des produits à l'huile de lin présentent souvent l'inconvénient de sécher très lentement, par manque d'aération et de lumière, provoquant une odeur persistante d'huile de lin. Utiliser de préférence une gomme-laque (LANDIS N° 701 ou BELOS N° 706), l'Huile naturelle à la cire GORMOS N° 267 ou bien la Lasure Bois KALDET N° 270.

Si le bois n'est pas suffisamment saturé d'Huile universelle Bois, l'eau peut provoquer des taches ou altérer la teinte.

Dans des cas d'incompatibilité, notamment sur le chêne et sur des bois riches en tanin ou en teinte naturelle, sur des bois poncés, décapés ou teints, apparition possible de décolorations dans un délai d'une semaine suivant l'application. En cas d'utilisation sur bois de bout ou sur placage, faire un essai et surveiller 2 jours, certaines colles ayant tendance à se décoller.

Avant l'emploi, enlever la peau qui a pu se former sur le produit. Le nettoyage des surfaces huilées avec ARDVOS se fera avec des produits d'entretien LIVOS comme par ex. le Nettoyant neutre TRENA N° 556. Éviter l'emploi de microfibrés.

Plus le polissage sera fin, meilleur sera le rendement; réduction nette de l'usure du film de protection et meilleure résistance aux saletés.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.