


Fiche technique

Hydrocire décorative BODIOS N° 340

Destination	En intérieur, pour toutes les boiseries de résineux, en particulier pour revêtements en bois (murs et plafonds) et lambris. Egalement pour meubles et jouets par ex. mais il est conseillé d'effectuer une finition protectrice. Ne pas utiliser dans zones exposées aux projections d'eau, pour sols et plans de travail.			
Caractéristiques	Cire monocouche pastel ou intense selon le goût. Aspect mat. Produit à base d'eau et de cire. Lustrable. Résistant à la sueur et à la salive, conformément à la norme DIN 53160. Testé conforme à la norme DIN EN 71, Partie 3.			
		Tous les produits LIVOS sont élaborés selon un cahier complet de critères dans le respect de la santé et de l'environnement et soumis à de nombreux tests pour une qualité technique optimale. Nous déclarons intégralement la composition de tous nos produits. Notre production respectueuse des ressources naturelles est certifiée en particulier par l'Association ARGE kdR e. V.		
Composition complète	Eau, pigments de terre et pigments minéraux, savon à la cire d'abeille, huile de lin, dammar, cire d'abeille, essence d'orange, composants isoaliphatiques, méthylcellulose, résine de mélèze, standolie d'huile de lin, ester de résine naturelle, gomme-laque, borax, acide borique.			
Teintes	002 Incolore 023 Mirabelle 034 Argousier	043 Cerise 107 Anthracite 112 Tilleul	121 Bleu gentiane 125 Bleu clair 143 Abricot	175 Scandinave lessivé 201 Blanc
	Toutes les teintes sont miscibles entre elles. On peut éclaircir toutes les teintes à l'aide de l'Hydrocire BODIOS N° 340 Incolore 002. Mise en teinte possible de BODIOS 002 Incolore avec 0,5-3% de Concentré de couleurs SUNNO N° 425. Pour obtenir BODIOS en Lilas, mélanger 90% de BODIOS avec 10% de SUNNO N° 425 – 134 Violet.			
Dilution	Produit prêt à l'emploi.			
Application	Appliquer une fine couche de cire non diluée au pinceau ou à l'éponge à une température ambiante supérieure à 12° C.			
Rendement	De 15 à 20 m ² environ au litre, soit 57 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon l'absorption du support.			
Nettoyage	Immédiatement après l'emploi, laver l'outillage à l'eau savonneuse (eau additionnée du Nettoyant LATIS N° 551 ou du Nettoyant neutre TRENA N° 556).			
Temps de séchage	Varie selon l'épaisseur de la couche, la température et l'humidité de l'air. Lustrage possible au bout de 5 à 60 minutes. Une fois lustrés, les supports sont immédiatement empilables.			
Densité	Environ 1,0 g / ml.			
Précautions d'emploi	Conserver hors de la portée des enfants. Contient du limonène.			
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.			
Conditionnement	0,5 l; 5 l; 30 l.			
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 1 an. Bien refermer le récipient après l'emploi.			
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.			
	Conseils d'application: voir au verso			

Conseils d'application

Hydrocire décorative BODIOS N° 340

Préparation du support	Le bois doit être sec, résistant, absorbant, finement poncé (minimum grain 220), exempt de résine et dépolvéillé.
Application	<p>Bien remuer le produit ou agiter le récipient. S'applique en couche fine et régulière. Pour obtenir une finition satinée, laisser sécher de 5 à 60 minutes puis lustrer avec précaution : dans le domaine industriel à l'aide d'une brosse naturelle (en sisal ou cuir) ou sinon avec un chiffon de coton dans le sens des fibres du bois. Si le lustrage élimine trop de cire, exercer moins de pression sur le bois ou prolonger le séchage. Faire un essai préalable. Certains défauts n'apparaîtront éventuellement que pendant le lustrage. Après le lustrage, pour obtenir une protection supplémentaire en cas de sollicitation mécanique, appliquer sur toute la surface une couche fine d'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266 ou de Vernis à l'huile naturelle KUNOS N° 244. Selon l'épaisseur de l'application, la teinte peut devenir plus foncée ou prendre un aspect légèrement brunâtre.</p>
Entretien	Nettoyer les salissures peu importantes au Nettoyant neutre TRENA N° 556 et passer une couche de rappel d'Hydrocire BODIOS sur toute la surface.
Conseils d'utilisation	<p>Cette cire permet d'obtenir des effets essuyés, éponnés décoratifs et personnalisés qui donneront de la vie au support en bois. Une application à l'éponge de différentes teintes d'Hydrocire BODIOS donnera un fondu intéressant. Pour une application en tambour, consulter la fiche technique BODIOS N° 370 Hydrocire Spéciale Tambour.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.