



## Conseils d'application

# Lasure Clôtures DONNOS N° 223

### Sur bois brut

#### Préparation

Le support doit être sec (humidité inférieure à 15 %), résistant, absorbant, propre et dépolssiéré.

#### Application

Bien remuer la Lasure Clôtures DONNOS N° 223 avant l'emploi.

Appliquer trois couches fines à intervalles de 24 à 48 heures par temps sec. Température optimale d'application: de 15 à 25°C.

### Rénovation de lasures microporeuses

Sur le bois scié rugueux, les poussières et les salissures de l'air peuvent se déposer facilement et provoquer, dans certaines conditions climatiques, la formation de champignons. Eliminer ce grisaillement ou ces noirçissures avec une brosse ou un nettoyeur haute pression et le Nettoyant spécial Pierre GLOUROS N° 1806.

Nettoyer les anciennes finitions lasurées et effectuer éventuellement un ponçage.

Puis procéder de la même façon que sur bois brut. S'il s'agit d'un entretien régulier, une ou deux couches suffiront.

### Rénovation de finitions filmogènes

Eliminer entièrement les anciennes finitions *filmogènes* (peintures à l'huile, enduits épais) par décapage ou ponçage. Le bois remis à nu doit être résistant, absorbant, propre et dépolssiéré. Ensuite, procéder comme sur bois brut (voir plus haut).

### Conseils d'utilisation

A des températures supérieures à 20°C, les reprises peuvent être visibles après séchage. A des températures inférieures à 15°C, en cas de pluie, de brouillard ou de gel nocturne, ralentissement du séchage et mauvaise adhérence possibles.

La Lasure Clôtures DONNOS N° 223 ne contenant pas de fongicides, pour éviter le risque de formation de champignons sur le bois scié, poncer les surfaces rugueuses.

Appliquer de l'Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259 sur les bois sujets aux champignons de bleuissement ainsi que sur les revêtements en bois rétroventilés.

En cas d'application par immersion ou au pistolet, laisser sécher environ 30 minutes puis égaliser par ex. au pinceau. Pour obtenir une autre teinte, mélanger avec la Lasure Intempéries KALDET N° 281 dans les teintes Buis, Teck foncé, Brésil, Noyer, Chêne, Bleu rustique et Gris clair ou ajouter 5% au maximum de Laque VINDO N° 629 (sauf dans les teintes Blanc et Ocre).

Pour les équipements de jeux de haute sollicitation mécanique, effectuer un traitement de finition avec la Lasure Bois KALDET N° 270.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.